BENAR Blank

Produktbeskrivelse

Type

Blank, klar alkydolie med lysstabilisator til ædle træsorter til inden- og udendørs brug.

Anvendelsesområde

Anvendes på garageporte, døre, havemøbler, vinduer osv. Også velegnet som malerolie, siloolie etc.

Til udendørs behandling af gran- og fyrpaneler anbefales pigmenterede systemer.

Produktdata

Kulører	Klar.
Glansgrad	Blank
Generisk type	Alkydolie til udendørs brug.
Tørstofindhold efter volumen	60 ± 2 volumen%
Litervægt	0,93
Flammepunkt	62 °C
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l. Produktet indeholder max 400 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle (skal efterstryges med pensel).

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Sprøjtevinkel	60°- 80°
Dysetryk	13-18 MPa (130-180 kg/cm²)

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Spredeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)
Anbefalet:	14 - 16	

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Forhold under påføring

Påføring sent om aftenen kan medføre mattering pga. dugfald.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur, sugeevne, luftfugtighed og ventilation

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier:			
Relativ Fugtighed (R.F.) 50%			
Lufttemperatur	5°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23°C
Støvtør	48 time(r)	12 time(r)	6 time(r)
Kan overmales efter	96 time(r)	48 time(r)	24 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt samt affedtet, uden sæberester, voks og lign. Ædle træsorter affedtes først med cellulosefortynder, herefter let slibning. Gråt/nedbrudt træværk slibes ned til frisk træværk. Blanke underlag rengøres med JOTUN 2-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens og slibes matte. Gammel løs olie eller lak afslibes. Kalkede og smittende underlag skrabes og børstes.

Forbehandling

Nyt eller renskrabet træværk af gran eller fyr grundes med JOTUN Imprægnering Træ.

Bemærk

Pga. fare for selvantændelse skal brugte klude o.l. straks brændes eller lægges i vand.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 824633

Sikkerhedsregler
1-1 1993

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun anbefaler at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) for dette produkt.
Find dit nærmeste Jotun kontor på vores webside www.jotun.com.

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.