LADY Minerals



Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals er en kalkmat mineralsk maling, som giver smukke vægge med en kalket overflade og unikt farveudtryk.

Anvendelsesområde

Anvendes indendørs i tørre rum på glatte vægge som fx gipsplader, puds, beton, spartlede underlag og malede underlag.
Produktet anvendes i tørre rum med moderat belastning/slitage på væggen.
Brug microfiberklud til aftørring af støv på malebehandlede vægge.



Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Base skal tones i **Jotun Multicolor**. **Rystetid**: **LADY Minerals** emballagen rystes i 3 minutter, inden tonepasta tilsættes. Når tonepasta er tilsat, rystes emballagen igen i 3 minutter.
Glansgrad	01
Tørstofindhold efter volumen	58 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
pH værdi	13.45
Flammepunkt	Lukket beholder: >60°C (>140°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/l): 200 g/l. Produktet indeholder max 2.54 g/l VOC.



Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel: Vælg en flad pensel af god kvalitet. Vi anbefaler en penselbredde på 10 cm til vægge, dette er dog en smagssag.
Produktet påføres fyldigt med vilde strøg. Stryg malingen godt ud. Tykke påføringer kan give stedvis forhøjet glans.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.
Ved påføring af 2. strøg kan produktet fortyndes med op til 10% vand, skal røres godt ind.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m²/liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet (1 strøg):	8 – 10	100 – 125	59 – 74
Kommentarer:	Ved anden påføring skal der påregnes et større forbrug, rækkeevne 5–6 m²/l ved 2. strøg. Kan ved behov fortyndes med op til 10% vand, for nemmere påføring af 2. strøg.	Gælder for første påføring.	

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.
Pænest resultat opnås ved at følge brugsanvisningen og ved kun at påføre 1 strøg **LADY Minerals**.
Undgå kraftig træk og ventilatiorer rettet mod væggen under malebehandling.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:	
Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	4 time(r)

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.
Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Brugsanvisning

Forarbejde	Underlaget skal være rent, fast og tørt. Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.
Grunding	Som hovedregel skal alle underlag grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder**. Baggrunden er, at kalkmaling kan give gennemslag i underlaget fra tidligere behandlinger. Hvis du imidlertid har et ensartet, ikke-sugende underlag, kan **LADY Minerals** i nogle tilfælde påføres uden **JOTUN Knast- og Spærregrunder**.
Mellemstrøg (Understrøg)	1 strøk **LADY** vægmaling i samme farve som **LADY Minerals** topstrøg (**LADY Essence, LADY Balance, LADY Wonderwall** eller **LADY Pure Color**).
Topstrøg	1–2 strøg **LADY Minerals**. Påføres med pensel – krydspensles. Produktet bør ikke pletmales, da dette vil forårsage striber. Dette gælder både for den tørre malingfilm og under malingsprocessen. Hvis du har en grim plet, anbefales det at male et nyt lag over hele overfladen. Hvis malearbejdet foregår over flere dage, skal man sikre, at låget sidder godt fast på spanden og dækker alle kanter på spanden.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.





Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.

Garanti

Nærmere om Jotuns Garanti - **"Dækker efter 2 strøg".**
Garantivilkår: Anvist brugsanvisning skal være fulgt.
Garantiens indhold: Med garantien "Dækker efter 2 strøg" menes, at underlagsfarven er dækket efter 2 strøg på ikke-absorberende overflader. Garanti giver ret til ny gratis maling, der dækker underlagsfarven; der ydes ikke erstatning for udført malerarbejde. Uden for garantien er skade på malingsfilmen pga. fejl i underlaget. Forbrugerens rettigheder iht. aktuel lovgivning kommer i tillæg til og begrænses ikke af garantien.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.
Førstehjælp, se pkt. 4.
Håndtering og opbevaring, se punkt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4074411

Sikkerhedsregler
1-3 1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk
Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver.

Jotun Danmark anbefaler, at man i tillæg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhedsdatablad (SDS) til erhvervsmæssige brugere samt Drift og Vedligeholdelse (DV) for produktet.
Find din nærmeste Jotun forhandler på www.jotun.dk.