RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL





FILLCOAT® WATERPROOFING

Lukker straks utætheder

- Tyktflydende vandtætningsmaling
- Fremragende vedhæftning på utallige overflader
- Kan bruges under alle vejrforhold
- Reparerer vejrbidte tage
- Fremstår glat i overfladen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

FILLCOAT® WATERPROOFING

BESKRIVELSE
Elastisk maling til øjeblikkelig tætning af alle revner og huller på mange forskellige overflader. Produktet har bedre UV-resistens og forbedrede hydrofobe egenskaber.

ANBEFALET BRUG
Vandtætningsmateriale til tage, gesimser, skorstenssokler, tagrender, inddækninger mv. Anvendes ikke til gangbare terrasser. Kan genbehandles med Dacfill, Coating PRT og Dacfill HZ.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,03
Glansgrad:	Satin
Faststofindhold i vægt:	52%
Tørstofindhold i volumen:	43%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	4 timer
Genbehandlingstør:	Efter 3 - 14 dage med samme produkt. Efter 6 uger med maling.

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
1000 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
430 µm

TEORETISK FORBRUG
1 m²/L - 430 µm tør
Påfør 2 lag sammen med Dakfill væv (se nedenfor)

PRAKTISK FORBRUG
Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Støv, mudder, fedt, mos og visne blade fjernes omhyggeligt. Fej med en hård børste. Efter endt afrensning kan Fillcoat påføres direkte på bituminøse underlag, hård PVC, polyester, zink, aluminium, glas og klinker. Porøse materialer (beton, sten og træ) skal først være tørre og forbehandlet med Primer 44HS. Ved områder, der gentagne gange er blevet repareret, og væsentlige eller aktive revner, skal Fillcoat forstærkes med Dacfill væv. Dette gøres ved at påføre et lag Fillcoat (ca. 1 ltr/m²), ilægge Dacfill væv og straks efter påføre endnu et lag Fillcoat.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Kan påføres i al slags vejr, også regnvejr - dog IKKE i snevejr.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE
Påføres ufortyndet. Dysestørrelse: 18 – 23. Tryk: 220 bar.

PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE
Anbefales ikke.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Fortynder 22 eller mineralsk terpentin.

BEMÆRKNINGER
1. Påfør aldrig Fillcoat direkte på polystyren isoleringsmateriale (Flamingo) eller på ny beton (beton skal være mindst 2 år gammel).
2. Vær især omhyggelig ved revner, tagvinduer og taggennemføringer.
3. Fillcoat må IKKE anvendes som grunder under Dac Hydro Alu.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	485 g/l
VOC-færdigblanding:	485 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
grenelle:	exterior
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 5 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 01/06/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu