RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL





TARMACOAT™

Hurtigtørrende stribemaling

- Overmalbar efter 1 time
- Tåler regn efter kun 1 time
- Kan påføres let fugtige overflader
- Særdeles slidstærk og UV-resistent
- Vandbaseret, ingen VOC

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

TARMACOAT™

BESKRIVELSE
Tarmacoat™ 6100 er en meget hurtigtørrende 1K vandbaseret maling til gulve og afstribning.

ANBEFALET BRUG
Anvendes på asfalt, beton, altaner, fortove, bitumen. Til midlertidig afmærkning af parkeringsbåse, som liniemarkering på sportsarealer, legepladser o. lign. Ikke velegnet til garagegulve. Produktet kan klare let trafik af cykler, biler o.lign. efter 24 timer. På områder med tungere trafik skal Tarmacoat™ 6100 hærde 48 timer inden ibrugtagning. I koldt og fugtigt vejr forlænges tørretiden.

TEKNISK DATA

Tæthed:	1,3
Glansgrad:	Mat
Glansgrad ved 60°:	10-12%
Faststofindhold i vægt:	57%
Tørstofindhold i volumen:	45%

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutter
Håndteringstør:	1 time
Genbehandlingstør:	1 time
Fuldt hærdet:	2 dage

ANBEFALET VÅDFILMTYKKELSE
120 µm

ANBEFALET TØRFILMTYKKELSE
54 µm

TEORETISK FORBRUG
4 - 8 m² /ltr, afhængig af overfladetype

PRAKTISK FORBRUG
Afhænger af overfladetype. På asfaltbelægninger vil rækkeevnen være ca. 4 m²/ltr

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN
Overfladen skal være ren, sund og tør (let fugtig er acceptabel). Tarmacoat kan påføres eksisterende maling forudsat at al dårligt vedhæftende materiale fjernes, og at blank overflade matslibes. Betonoverflader, der er porøse eller løse i overfladen. skal først grundes evt. med EpoxyShield Sealer 5220. Ikke-porøst beton grundes med fortyndet Noxyde. Asfaltbelægninger skal først påføres 1 lag 6100 Tarmacoat fortyndet 20% med vand.

BRUGSANVISNING
Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER
Påføres ikke hvis der meldes om frost eller regn, eller hvis temperaturen er under 10°C og luftfugtigheden er over 85%.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL
Påføres ufortyndet

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE
Påføres med rulle med medium luv. Et lag er oftest tilstrækkeligt, men på meget porøse og ru overflader samt ved behov for et mere slidstærkt system skal påføres to lag. Påføres ufortyndet.

RENGØRING AF UDSTYR/SPILD
Straks efter påføring rengøres værktøj med varmt sæbevand.

BEMÆRKNINGER
Påføres ikke områder, der konstant står under vand.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	40 g/l
VOC-færdigblanding:	40 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad på produktet samt informationer på etiketten.

HOLDBARHED
Minimum 2 år fra produktionsdato i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35°C.

Udstedelsesdato: 27/05/2026

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu